

KLB-epoxidové pryskyřice

Produkt	balení	hmotnost v kg	
EP 99	EP 99 epoxidová pryskyřice bez přidaných rozpouštědel, barvená		
	Neplněná barvená dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, vhodná pro vytváření hladkých povrchů plněných křemičitým pískem KLB 2/1. Použití zejména v průmyslových provozech. Materiál je velmi ekonomický.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 100 VS	EP 100 VS dvousložková epoxidová pryskyřice bez přidaných rozpouštědel, barvená		
	Neplněná barvená dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, připravená ke zpracování, používaná v kombinaci s křemičitým pískem KLB 2/1. Použití zejména jako samonivelační materiál, nebo pro podlahy se vsypem. Materiál je vysoce plnitelný a je velmi dobře zpracovatelný, zároveň je viskoplastický.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 200 VF	EP 200 VF vysoce jakostní dvousložková epoxidová samonivelační pryskyřice, barvená		
	Vysoce jakostní barvená dvoukomponentní samonivelační epoxidová pryskyřice bez přidaných rozpouštědel. Materiál je plnitelný křemičitým pískem až do váhového podílu 1:0,7, v závislosti na požadované tloušťce. Materiál je tvrdě elastický a má pouze slabou tendenci ke žloutnutí.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 202	EP 202 dvousložková epoxidová pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barvená		
	Barvená dvoukomponentní samonivelační epoxidová pryskyřice s nízkým obsahem emisí VOC. Materiál je vhodný pro vytváření hladkých povrchů i povrchů plněných křemičitým pískem. Při použití v kombinaci s EP 57 (také nízký obsah VOC) testováno dle AgBB a zhodnoceno jako materiál s velmi nízkým obsahem VOC. Materiál má akreditaci DIBt.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	12 kg
EP 213	EP 213 dvousložková epoxidová samonivelační pryskyřice, barvená		
	Barvená dvoukomponentní malta na bázi epoxidové pryskyřice na provádění samonivelačních nátěrů. Dále se materiál používá jako základní vrstva nátěrů sypaných křemičitým pískem. EP 213 se vyznačuje vynikající zpracovatelností, velmi ekonomicky výhodná, protože je plnitelná až do váhového podílu 0,5 křemičitým pískem (v závislosti na požadované tloušťce vrstvy).	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 213 RAPID	EP 213 RAPID dvousložková epoxidová samonivelační rychletvrdnoucí pryskyřice, barvená		
	Barvená dvoukomponentní rychletvrdnoucí malta na bázi epoxidové pryskyřice na provádění samonivelačních nátěrů. Dále se materiál používá jako základní vrstva nátěrů sypaných křemičitým pískem. EP 213 se vyznačuje vynikající zpracovatelností. Povrch je při 20°C pochůzný asi po 6 - 8 hodinách.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 216	EP 216 univerzální dvousložková epoxidová samonivelační pryskyřice a pečecí nátěr, barvená		
	Barvená dvoukomponentní samonivelační epoxidová pryskyřice bez přidaných rozpouštědel připravená ke zpracování. Materiál je vhodný pro vytváření hlavních vrstev podlah nebo jako pečecí nátěr podlah sypaných křemičitým pískem. Velice vhodné použití pro vytváření parkovacích stání (testováno dle OS 8) Neplněná EP 216 je vhodná na tenkovrstvé nátěry. Pro vrstvy tlustší než 1,5 mm je možné EP 216 plnit až do váhového podílu 0,7.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 220	EP 220 dvousložková epoxidová samonivelační pryskyřice, barvená		
	Barvená dvoukomponentní samonivelační epoxidový nátěr. Materiál má velmi dobré samonivelační vlastnosti.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	12 kg
EP 233 EL +	EP 233 EL + dvousložková epoxidová pryskyřice s obsahem karbidu křemičitého, nátěr s texturou		
	Dvousložkový nátěr obsahující karbid křemičitý s jemnou lesklou texturou. Materiál nejprve naneste hladítkem s ozuby a poté rolujte válečkem. Materiál je velmi ekonomicky výhodný.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 236	EP 236 dvousložková epoxidová pryskyřice, nátěr s texturou		
	Dvousložkový nátěr s texturou. Materiál nejprve naneste hladítkem s jemnými ozuby a poté rolujte válečkem. Výsledkem je lesklý povrch s jemnou strukturou.	Kombi kbelík Hobbock	20 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 260 Decorative	EP 260 Decorative, epoxidový nátěr s žulovým vzhledem		
	Dvousložkový epoxidový nátěr s žulovým vzhledem. Materiál dostupný ve 4 dekorativních barvách. 079-antracitová, 078-světle šedá, 080-žulově šedá, 080-běžová.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	12 kg
EP 275	EP 275 epoxidový čirý nátěr		
	Samonivelační čirý nátěr bez přidaných rozpouštědel pro provádění uzavíracích nátěrů podkladů sypaných dekorativními chipsy. Materiál má vynikající krycí vlastnosti a má pouze malý sklon ke žloutnutí.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg

	Produkt	balení	hmotnost v kg
EP 285 CR	EP 285 CR samonivelační epoxidová pryskyřice odolná chemikáliím, barvená		
	Vysoce jakostní dvousložkový samonivelační nátěr velmi odolný chemikáliím. Materiál je vhodný pro vytváření hladkých povrchů ve vrstvách 2 - 3 mm.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 290 Flex	EP 290 Flex pružný nátěr, materiál pro vyplňování spár, barvený		
	Dvousložkový pružný samonivelační nátěr. Materiál je vhodný pro na vytváření pružných středních vrstev podlah, dále na vyplňování spár a trhlin s malým pohybem.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 296	EP 296 uzavírací nátěr, dvousložková epoxidová pryskyřice, lesklý pečetící nátěr, barvený		
	Vysoce jakostní barvený dvoukomponentní epoxidový pečetící nátěr. Materiál je vhodný pro vytváření svrchních uzavíracích vrstev povrchů sypaných pískem a na protiskuzové povrchy.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 296 RAPID	EP 296 RAPID, uzavírací rychletvrdnoucí nátěr, dvousložková epoxidová pryskyřice, lesklý pečetící nátěr, barvený		
	Vysoce jakostní rychletvrdnoucí barvený dvoukomponentní epoxidový pečetící nátěr. Materiál je vhodný pro vytváření svrchních uzavíracích vrstev povrchů sypaných pískem a na protiskuzové povrchy. Povrch je při 20°C pochůzný asi po 5 - 6 hodinách.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi kbelík	10 kg