

## KLB-systém Základní nátěry

Produkt	balení	hmotnost v kg	
EP 30	EP 30 dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro základní nátěry		
	Neplněná nízkoviskozní bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro základní nátěry a vyrovnávací stěrky stejně jako pro aktivní malty na bázi epoxidových pryskyřic.		
	Kombi sud	800 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Kombi kbelík	5 kg	
Kombi sud: 3 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B		Balení kombi plechovek	12 x 1 kg
		Kombi plechovka	2 kg
EP 50	EP 50 univerzální dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro základní nátěry a konstrukční epox. pryskyřice		
	Univerzální bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, vhodná pro vytváření základních nátěrů a vyrovnávacích stěrek stejně jako pro vyrovnávací malty na bázi epoxidových pryskyřic.		
	Kombi sud	600 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Kombi kbelík	5 kg	
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B		Balení kombi plechovek	12 x 1 kg
		Kombi plechovka	1 kg
EP 51 RAPID S	EP 51 RAPID S rychle tvrdnoucí dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry a konstrukční epox. pryskyřice		
	Rychle tvrdnoucí univerzální dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, vhodná pro vytváření základních nátěrů a vyrovnávacích stěrek, stejně jako pro vyrovnávací malty. Přetíratelnost EP 51 RAPID S je možná již po 2-3 hodinách (při 20°C).		
	Kombi sud	560 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Balení kombi plechovek	12 x 1 kg	
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 160 kg komp. B		Kombi plechovka	1 kg
EP 52 SPECIAL	EP 52 SPECIAL dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry odolné vlhkosti		
	Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, s vysokou adhezí, velmi odolná proti vlhkosti. Vhodná zejména pro tvorbu základních nátěrů vlhkých podkladů nebo po provedeném očištění od olejových látek. Dále se hodí jako základní nátěr pro kovové podklady.		
	Kombi sud	960 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Balení kombi plechovek	12 x 1 kg	
Kombi sud: 3 x 200 kg komp. A / 2 x 180 kg komp. B		Kombi plechovka	1 kg
EP 52 RAPID	EP 52 RAPID dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry odolné vlhkosti, rychle tvrdnoucí		
	Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, s vysokou adhezí, velmi odolná proti vlhkosti. Vhodná zejména pro tvorbu základních nátěrů vlhkých podkladů nebo po provedeném očištění od olejových látek. Tvrdne již při teplotách od 5°C. Při teplotě 20°C tvrdne během 4 - 6 hodin.		
	Kombi sud	600 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B		
EP 55	EP 55 univerzální dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry a vyrovnávací stěrky s nízkými emisemi VOC		
	Dvoukomponentní, bezbarvá, univerzální epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, vhodná pro základní nátěry a vyrovnávací stěrky. Výrobek je certifikován pro svůj nízký obsah emisí VOC (těkavých organických sloučenin), stejně jako EP 202, PU 410 nebo PU 420. Akreditace DIBt (Německý institut pro stavebnictví)		
	Kombi sud	600 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Kombi kbelík	5 kg	
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B		Balení kombi plechovek	12 x 1 kg
		Kombi plechovka	1 kg
EP 57	EP 57 dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry, s velmi nízkými emisemi VOC		
	Dvoukomponentní, univerzální epoxidová pryskyřice, s velmi nízkým obsahem VOC (těkavých organických sloučenin), vhodná pro základní nátěry, vyrovnávací stěrky a konstrukční malty. Výrobek byl spolu s EP 202 testován dle AgBB (německá komise pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů) a je certifikován DIBt (německý institut pro stavebnictví) pro velmi nízký obsah emisí VOC.		
	Kombi sud	560 kg	
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
	Kombi kbelík	10 kg	
	Balení kombi plechovek	12 x 1 kg	
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 160 kg komp. B		Kombi plechovka	1 kg
EP 71	EP 71 plněná dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry		
	Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, již plněná z výroby. Vhodná jako srovnávací základ nebo vyrovnávací stěrky. Použití před dalšími nátěry, rychle tvrdnoucí.		
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
		Kombi kbelík	15 kg
EP 78	EP 78 plněná dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry ploch znečištěných oleji		
	Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, již plněná z výroby, vyvinutá speciálně pro podklady kontaminované oleji. EP 78 se vyznačuje vysokou adhezí silou. Použití: po zbavení podkladu oleje pomocí výrobku PS 22 je třeba aplikovat EP 78.		
	Kombi kbelík Hobbock	30 kg	
		Kombi kbelík	15 kg
EP 727 E	EP 727 E dvoukomponentní rychle tvrdnoucí epoxidová pryskyřice, emulze na bázi vody vhodná pro základní nátěry,		
	Dvoukomponentní epoxidová rychle tvrdnoucí pryskyřice bez přísad rozpouštědel, emulze na bázi vody, vhodná pro základní nátěry, vyvinutá speciálně pro následné paropropustné povrchy KLB EPOXIDOVÝ SYSTÉM EP 785 HS.		
	Kombi kbelík Hobbock	25 kg	
		Kombi kbelík	10 kg
PU 60	PU 60 jednosložkový polyuretanový základní nátěr		
	Penetrační polyuretanový základní nátěr tvrdnoucí i ve vlhku. Materiál je vhodný pro penetraci a zlepšení vlastností minerálních podkladů, před lepením parketových podlah pomocí lepidel na bázi reakčních pryskyřic, dále před aplikací minerálních plnicích směsí.		
		Kanystř	10 kg
PU 61 RAPID	PU 61 RAPID jednosložkový rychle tvrdnoucí polyuretanový základní nátěr		
	Výrobek stejných vlastností jako KLB POLYURETANOVÝ SYSTÉM PU 60, navíc je rychle tvrdnoucí. Savé podklady penetruje po 60-90 minutách (při +20°C), nesavé podklady penetruje po 2-3 hodinách (při +20°C).		
		Kanystř	10 kg